



Technisches Datenblatt

Luftpolsterversandtasche „aroFOL® classic“ mit “Trifix-Verschluss“

Stand: 03.04.25

Produktaufbau:

Papier:

Recyclingpapier braun mit 100 % Recyclinganteil

Technische Werte Papier:

Gesamtgewicht:	73 +2/-5 g/m²	ISO 536
Zugfestigkeit		
längs:	≥ 4,5 kN/m	ISO 1924-3
quer:	≥ 2,8 kN/m	
Berstfestigkeit:	≥ 200 kPa	DIN EN ISO 2758
Glätte (Innenseite):	Sollwert > 300 ml/min.	DIN 53 108

Luftpolsterfolie:

- **Polyethylene mit > 50 % Recyclinganteil**
- Luftpolsterfolie mit ca. 12.000 Noppen je qm Luftpolstertasche
- Temperaturbeständig von -40°C bis +60°C

Verschluss:

- Applikationstemperatur +8°C bis +50°C
- Servicetemperatur -15°C bis +50°C

Größen:

in 12 Größen lieferbar gemäß Standardlagersortiment „aroFOL“

Druck:

1-fbg. Hinweisdruck/1-seitig

Lagerfähigkeit:

Bei sachgemäßer Lagerung im Karton ca. 2 Jahre

Zusammenfassung:

aroFOL® classic Lagerartikel werden serienmäßig mit unbeschichtetem „FSC“ **Recyclingpapier** hergestellt.

aroFOL® Luftpolsterversandtaschen sind reißfest, wasserfest und elastisch.

Eine aroFOL-Luftpolster Versandtasche ist in der Zusammensetzung frei von Lösungsmitteln, die Druckfarbe ist auf Wasserbasis aufgebaut und ebenfalls frei von Lösungsmitteln.

Die Taschen können thermisch, sowie durch geeignetes Recyclingverfahren entsorgt werden. Gesundheitliche Risiken und Gefährdungen bestehen bei der Herstellung und Anwendung nicht.

Die technischen Werte stellen Richtwerte dar, die den üblichen Verfahrensschwankungen unterliegen. Sie befreien nicht von einer Funktionsprüfung.